

TRADIBAT 85™



CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE** : HL 5 CE
- **TEINTE** : Grise
- **DÉBUT DE PRISE** : 3h30
- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)**

à 28 jours	11 MPa
------------	--------
- **PROPORTION DE CIMENT GRIS** : environ 20 %
- **ADDITIFS** : agents d'onctuosité



CHAUX GRISE formulée pour toutes vos applications

ATOUTS PRODUIT

RÉSISTANCE ET RÉACTIVITÉ

- Début de prise très court, pour gratter dans la journée les joints du matin
- Tradibat 85™ est adaptée pour les supports neufs et les supports anciens durs

COULEUR GRISE

- Une formulation à partir de chaux hydraulique, de ciment gris et d'agents d'onctuosité
- Chaux de couleur grise pour teinter vos enduits

FORMULÉE POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

- Utilisable en pot à projeter (sablon)
- Polyvalente, applicable en maçonnerie, enduit et couverture

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

APPLICATIONS



ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS

- Enduits manuels
- Enduits à la machine (pot à projeter / sablon)
- Enduits extérieurs décoratifs
- Enduits de soubassement

MAÇONNERIE ET COUVERTURE

- Hourdage de briques, de blocs et de pierres
- Maçonnerie de pierres et de briques de parement
- Jointoiement de pierres et de briques
- Solins, arêtières
- Maçonnerie de tuiles

OUVRAGES CHAUX-CHANVRE

- Béton de chanvre en sols, murs et toiture
- Mise en œuvre effectuée par des applicateurs agréés suivant les règles professionnelles
- Possibilité de suivre une formation agréée



MORTIER ONCTUEUX



MAÇONNERIE DE PIERRES



ENDUIT DE TEINTE GRISE

DOSAGES



	Chaux (au seau)	Sable de type 0/2 mm à 0/4 mm (au seau)	Dosage équivalent Kg de chaux / m ³ de sable
ENDUIT EXTERIEUR CORPS D'ENDUIT	1	2	350 - 450 kg/m ³
ENDUIT EXTERIEUR FINITION	1	3	250 - 400 kg/m ³
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	1	2,5	300 - 400 kg/m ³
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	1	3	200 - 400 kg/m ³
SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE	1	2,5	300 - 400 kg/m ³

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS



Disponibilité produits :
optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance).

Sécurité : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs.

Site Internet :
informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances...

Assistance chantiers :
conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques.

www.lafarge.fr



Lafarge Ciments Distribution

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux